

SATU SAUNASUOJA

Protectie pentru sauna

SATU SAUNASUOJA Protectie pentru sauna este o protectie tixotropica, pe baza de apa, pentru suprafete din lemn. Formeaza un strat care respinge murdaria si apa, dar este respirabil.

SATU SAUNASUOJA incolor nu schimba culoarea naturala a lemnului. Produsul poate fi nuanat in nuante translucide.

Utilizare: Tratarea panourilor de perete si tavan din camerele de aburi ale saunelor. Produsul este potrivit pentru suprafete din lemn netratate sau pentru suprafete din lemn tratate anterior cu protectie pentru sauna. Poate fi utilizat si pentru tratarea panourilor de tavan si perete din spalatorii, camere de relaxare dupa sauna si camere de locuit.

DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificari	Clasificare M1, Finnish Key Flag
Domenii de aplicare	Sauna, baie
Substrat recomandat	Bustean, lemn rindeluit
Solide	Aprox. 16% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita VOC UE (cat A/f): 130 g/l. VOC produs: max. 130 g/l.
Randament practic	Aplicat o data pe o suprafata neteda: aprox. 10 m ² /l.
Culori	Incolor. Poate fi nuanat in nuante translucide.
Sistem de nuanzare	Teknomix
Diluant	Apa.
Densitate	Aprox. 1 g/ml
Depozitare	A se pastra bine inchis si la rece. A se feri de inghet.
Ambalaje	0,9 l, 2,7 l, 9 l.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele noi de praf si murdarie. Spalati suprafetele tratate anterior cu protectie pentru sauna cu RENZA SAUNA, agent de curatare pentru sauna, si clatiti bine cu apa. Daca suprafata din lemn a fost anterior lacuita, uleuita sau ceruita, compatibilitatea produsului trebuie verificata printr-o aplicare de proba.
Metoda de aplicare	Pensula
Aplicare	Amestecati bine inainte de utilizare. Produsul nuanat trebuie amestecat si in timpul aplicarii, daca este necesar. O singura aplicare este suficienta pentru suprafetele din panouri din camera de aburi a saunei. Tratati panourile de tavan din spalatorii si alte camere de doua ori. Intensitatea nuantei si absorbtia produsului in suprafata din lemn trebuie verificate printr-o aplicare de proba atunci cand se utilizeaza produs nuanat. Proprietatile de absorbtie ale suprafetei si eventualele tratamente anterioare influenteaza nuanta.
Conditii de aplicare	Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului ambiental, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +10°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%. Ventilatia buna in timpul aplicarii si uscarii grabeste procesul de uscare.
Diluare	Produsul poate fi diluat cu apa 5-20% din volum, daca nuanta pare prea intensa.

Timp de uscare	+23°C / 50% RH - fara praf: 1/2 h - tratament urmator: 1 h - uscat pentru utilizare: ziua urmatoare Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede. Sauna poate fi incalzita dupa 1 zi de la aplicare, dar trebuie preincalzita si ventilata o data inainte de utilizare.
Curatare	Apa calda si RENSA BRUSH, agent de curatare pentru pensule. Spalati echipamentul imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie

Consultati fisa cu date de securitate.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Instructiuni de intretinere

Formarea finala a peliculei dureaza aproximativ 3 saptamani in conditii normale, iar dupa aceasta perioada se atinge durabilitatea si duritatea finala. Inainte de aceasta, suprafata trebuie tratata cu grija.

Suprafata poate fi curatata prin stergere cu un detergent neutru (pH 6-8). Detergentul si murdaria se indeparteaza prin stergere si/sau clatirea suprafetei cu apa curata. Pentru curatare folositi o laveta, un burete moale sau un material similar. Evitati perierea aspra sau abraziunea puternica. Respectati instructiunile de diluare si celelalte instructiuni ale producatorului detergentului atunci cand utilizati detergenti.

Teknos Group Oy
Takkatie 3, P.O. Box 107
FI-00371 Helsinki, Finlanda
Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Informatiile nu sunt obligatorii, iar Teknos nu poate accepta responsabilitatea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului sau. Prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa adecvarea produselor pentru scopurile si metodele de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea Teknos acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Aceasta presupune ca utilizatorul detine cunostinte suficiente pentru utilizarea corecta a produsului din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina www.teknos.com. Toate marcele comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor sale afiliate.