

# HELO AQUA 80

## Lac lucios pe baza de apa

HELO AQUA 80 este un lac lucios pe baza de apa, bazat pe dispersie poliuretana. Contine protectie UV. Este destinat suprafetelor din lemn la interior si exterior.

Utilizare: usi, ferestre si mobilier din lemn la interior si exterior. Pardoseli din scandura, scari, panouri de perete si panouri de tavan din lemn la interior. Produsul indeplineste cerintele standardului de siguranta pentru jucarii EN 71-3:2019 privind limitele de migrare ale elementelor chimice.

### DATE TEHNICE

<b>Certificate, aprobari si clasificare</b>	Clasificare M1, EN 71-3:2019, Finnish Key Flag
<b>Domenii de utilizare</b>	Usi, mobilier, panouri, scari, ferestre, pardoseli din scandura
<b>Support recomandat</b>	Lemn rindeluit, lemn, furnir
<b>Substanta solida</b>	Aprox. 32% din volum
<b>Compusi organici volatili (VOC)</b>	Valoare limita UE VOC (cat A/i): 140 g/l. VOC produs: max. 140 g/l.
<b>Randament practic</b>	8 - 12 mp/l
<b>Culori</b>	Incolor. Poate fi nuantat in nuante translucide.
<b>Sistem de nuantare</b>	Teknomix
<b>Luciu (60°)</b>	Lucios
<b>Diluant</b>	Apa
<b>Depozitare</b>	A se feri de inghet.
<b>Ambalaje</b>	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l

### INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

<b>Pregatirea suprafetei</b>	Suprafata din lemn trebuie sa fie uscata, slefuita cu grija si curatata de praf si alte impuritati.
<b>Metoda de aplicare</b>	Pensula, spaclu, pulverizare. Dimensiune duza airless: 0,009 - 0,015".

<b>Aplicare</b>	<p>Amestecati bine produsul inainte de utilizare si intre aplicari, avand grija sa nu introduceti aer in produs.</p> <p>Aplicarea cu pensula este recomandata. Grunduiti cu HELO AQUA 80 diluat, daca este necesar. Aplicati mai intai un strat subtire de lac HELO AQUA 80 si lasati sa se usuce cel putin o ora. Slefuiti suprafata si indepartati cu grija tot praful de slefuire. Aplicati al doilea strat de lac si lasati sa se usuce aproximativ 3 ore inainte de aplicarea celui de-al treilea strat.</p> <p>Pardoseli din scandura netratate: Grunduiti cu HELO AQUA 80 diluat 15%, folosind pensula sau spaclul. Finalizati cu 2 - 3 straturi de HELO AQUA 80 diluat 10%, folosind pensula sau spaclul. Intindeti lacul in directia modelului si a fibrei lemnului.</p> <p>Pardoseli lacuite anterior: Se recomanda slefuirea suprafetelor pana la lemn curat si urmarea instructiunilor de mai sus pentru pardoseli din scandura netratate. Daca vechiul strat de lac este in stare buna, HELO AQUA 80 poate fi aplicat conform instructiunilor de finisare pe o suprafata slefuita cu grija (hartie abraziva nr. 150 sau mai fina). In acest caz, lacul trebuie testat mai intai pe o zona mica pentru verificarea aderenței.</p>
<b>Conditii de aplicare</b>	<p>In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului ambiental, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +10°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%.</p>
<b>Timp de uscare</b>	<p>+23°C / 50% RH - fara praf: 1 - 3 h - reacoperire: 1 - 3 h - dare in folosinta: suprafetele pot fi date in folosinta la 24 de ore dupa aplicarea ultimului strat. Lacul atinge duritatea finala in 1 - 2 saptamani. Evitati abraziunea puternica timp de 2 saptamani dupa tratament.</p>
<b>Rezistenta</b>	<p>Rezistenta la lumina: buna. Contine protectie UV si nu ingalbeneste. Nota: Pentru obiecte de exterior se recomanda lac nuantat si evitarea utilizarii pe suprafete orizontale.</p>
<b>Curatare</b>	<p>Apa calda si RENSA BRUSH. Spalati uneltele imediat dupa utilizare.</p>

## SANATATE SI SIGURANTA

**Masuri de siguranta si precautii** Consultati fisa cu date de securitate.

**Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091**

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Informatiile nu sunt obligatorii si nu putem accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului nostru. Prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa adecvarea produselor noastre pentru scopuri si metode de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea noastra acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Aceasta implica faptul ca utilizatorul detine cunostinte suficiente pentru utilizarea corecta a produsului din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina noastra [www.teknos.com](http://www.teknos.com). Toate marcele comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor afiliate.