

SILORA LF

glet usor

Glet usor universal, gata de utilizare, pe baza de apa.

Se foloseste pentru umpleri partiale, umplerea rosturilor si spacluirea generala a peretilor si tavanelor in spatii interioare uscate. Suportul poate fi gips, placa din fibre, beton, beton usor, tencuiala etc. Potrivit si pentru umplerea rosturilor dintre placi.

SILORA LF are aderenta buna si capacitate buna de umplere. Produsul este clasificat M1, are aprobare CE si a primit eticheta ecologica Nordic Ecolabel, The Swan.

DATE TEHNICE

Tip produs	Glet usor universal, gata de utilizare, pe baza de apa.
Aprobari si clasificari	Clasificare M1 pentru emisii ale materialelor de constructii. Aprobare CE. Nordic Ecolabel, The Swan.
Domeniu de utilizare	Umpleri partiale, umplerea rosturilor si spacluirea generala a peretilor si tavanelor in spatii interioare uscate.
Suport recomandat	Gips, placa din fibre, beton, beton usor, tencuiala si alte suporturi similare. Potrivit si pentru umplerea rosturilor dintre placi.
Substante solide	Aproximativ 58% din greutate.
Grosime strat	0 - 4 mm.
Compusi organici volatili (VOC)	Produsul nu este inclus in Directiva UE privind VOC.
Consum practic	Pentru spacluirea intregii suprafete: 1 l/mp la grosime de strat de 1 mm. Pentru umpleri partiale si rosturi, doua straturi pe placi de gips-carton: aproximativ 0,3 l/mp.
Dimensiune particule	Max. 0,2 mm.
Densitate	1,2 g/ml.
Timp de uscare	La +23°C si umiditate relativa 50%: 2 - 3 ore/mm, in functie de grosimea stratului. Uscarea va fi mai lenta in conditii reci si/sau umede.
Curatare	Apa.
Culoare	Gri deschis.
Ambalaje	0,4 L, 3 L, 10 L. Disponibilitatea poate varia in functie de tara.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele noi de praf si murdarie. Spalati suprafetele vopsite anterior cu detergentul RENSA SUPER. Matuiti suprafetele dure sau lucioase prin slefuire, apoi indepartati praful. Suprafetele fragile si suprafetele din lemn netratat trebuie grunduite inainte de aplicarea gletului.
Aplicare	Aplicati gletul cu spaclul. Numarul de straturi depinde de rugozitatea suprafetei. Gletul uscat poate fi vopsit sau tapetat. Inainte de tapetare, suprafetele gletuite trebuie grunduite cu adeziv. La slefuirea gletului se recomanda utilizarea unei masti de protectie pentru ochi si fata.
Conditii de aplicare	Suprafata de tratat trebuie sa fie uscata. Temperatura aerului, a suprafetei si a gletului trebuie sa fie peste +5°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80% in timpul aplicarii si uscarii.
Depozitare	A se pastra intr-un loc racoros. A se feri de inghet. Stabilitate la depozitare: 1 an in ambalaj nedeschis.
Proprietati chimice si siguranta	Produsul nu este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008. Evitati contactul inutil cu pielea. Folositi haine de lucru pentru protectie impotriva stropilor. Daca este necesar, folositi protectie pentru ochi. La aplicarea prin pulverizare, evitati inhalarea cetei de pulverizare. Folositi respirator, filtru tip A P. Mai multe informatii si fisa cu date de securitate: pagina produsului www.teknos.com .

MARCAJ CE

CE	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Materiale de finisare pentru placi de gips-carton. Utilizare la interior. Aplicare manuala.	
Aderenta	> 0,35 MPa
Reactie la foc	B-s1, d0

CE	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 13963 Materiale pentru rosturi pentru placi de gips-carton.	
Reactie la foc	B-s1, d0
Rezistenta la incovoiere	> 320 N

INFORMATII SUPLIMENTARE

Informatiile din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Valorile sunt orientative si depind, de exemplu, de culoare si lucru. Deoarece nu avem control asupra conditiilor de utilizare si aplicare, suntem responsabili doar pentru calitatea produsului si garantam ca acesta corespunde controlului nostru de calitate. Nu acceptam raspunderea pentru pierderi sau daune rezultate din aplicarea produsului contrar instructiunilor sau utilizarii prevazute. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice, fiselor cu date de securitate si sistemelor sunt disponibile pe www.teknos.com.