

TEKNOSPRO 5

Vopsea pentru pereti

Vopsea de dispersie acrilica ranforsata cu alchid pentru spatii interioare uscate. Finisaj: complet mat. Luciu lateral redus.

TEKNOSPRO 5 se utilizeaza pe pereti si tavane interioare, de exemplu in locuinte si birouri. TEKNOSPRO 5 este usor de aplicat si ofera o suprafata neteda, mata, cu aspect placut. Se poate aplica pe beton, tencuiala, glet, caramida si pe diferite placi de constructie. Poate fi folosita si pentru revopsirea straturilor vechi de vopsea alchidica si de dispersie.

DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificare	Clasificare M1, Key Flag Finlandez
Domenii de aplicare	Tavane, perete interior, bucatarie
Suport recomandat	Placi grunduite anterior, placa de constructie, beton, glet, placa de gips-carton, vopsea acrilica
Substanta solida	Aprox. 38% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita VOC UE (cat A/a): 30 g/l. VOC-ul produsului: max. 30 g/l.
Randament practic	Suprafata vopsita anterior: 10 - 12 m²/l. Glet si placa din fibre de lemn: 7 - 10 m²/l. Beton si suprafata tencuita: 4 - 7 m²/l.
Culori	Baze 1 (alb) si 3, care pot fi nuanate pentru a obtine nuantele din paletarul de culori pentru interior.
Sistem de nuanare	Teknomix
Luciu (60°)	Complet mat
Diluant	Apa.
Densitate	Aprox. 1,3 g/ml
Depozitare	A nu se lasa sa inghete.
Ambalaje	Baze 1 si 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Disponibilitatea variaza in functie de tara.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele noi de praf si murdarie. Spalati suprafetele vopsite anterior cu solutia de curatare pentru vopsea RENZA SUPER. Matuiti suprafetele dure sau lucioase prin slefuire si apoi indepartati praful. Indepartati toata vopseaua veche de pe suprafetele care au fost vopsite cu vopsea pe baza de clei sau lapte de var. Pentru netezirea denivelarilor de pe suprafata alegeti un glet potrivit din seria TEKNOSPRO. Gletul uscat se slefuieste si praful se indeparteaza.
Grunduire	Grunduiti suprafetele din beton, tencuiala, glet, caramida si placi de constructie cu grundul TEKNOSPRO POHJA sau vopsiti direct cu TEKNOSPRO 5. Suprafetele din otel se grunduiesc cu vopseaua anticoroziva FERREX AQUA.
Metoda de aplicare	Pensula, rola, pulverizare Dimensiune potrivita duza airless 0,017 - 0,021".
Aplicare	Amestecati bine inainte de utilizare. Aplicati o data sau de doua ori.
Conditii de aplicare	Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului ambiental, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +5°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%. O buna ventilatie in timpul aplicarii si uscarii accelereaza procesul de uscare.
Diluire	Produsul se dilueaza cu apa atunci cand este necesar.
Timp de uscare	+23°C / 50% RH - fara praf: 1/2 h - reaplicare: 1 h Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede.
Lavabilitate si rezistenta la uzura	Rezistenta la uzura a suprafetei vopsite este buna. Suprafata vopsita poate fi spalata. Rezistenta la frecare umeda: clasa 1, conform EN 13300 (ISO 11998). Rezista la peste 5 000 de perieri, SFS 3755.
Curatare	Apa calda si solutie de curatare pentru pensule RENZA BRUSH. Spalati echipamentul imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie	Consultati fisa cu date de securitate.
----------------------------------	--

INFORMATII SUPLIMENTARE

Instructiuni de intretinere

Formarea finala a peliculei dureaza aproximativ 4 saptamani in conditii normale, iar dupa aceasta perioada se atinge durabilitatea si duritatea finala. Inainte de aceasta, suprafata trebuie tratata cu grija.

Suprafata poate fi curatata prin stergere cu un detergent neutru (pH 6 - 8). Pentru suprafete foarte murdare se pot utiliza si detergenti usor alcalini (pH 8 - 10). Detergentul si murdaria se indeparteaza prin stergere si/sau clatirea suprafetei cu apa curata. Utilizati o laveta de curatare, un burete moale sau similar pentru curatare. Evitati perierea aspra sau abraziunea puternica. Respectati diluarea si celelalte instructiuni ale producatorului detergentului atunci cand folositi detergenti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Informatiile nu sunt obligatorii si nu putem accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului nostru; prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa adecvarea produselor noastre pentru scopurile specifice si metodele de aplicare in conditiile reale de aplicare. Raspunderea noastra acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Aceasta implica faptul ca utilizatorul detine suficiente cunostinte pentru utilizarea corecta a produsului in ceea ce priveste aspectele tehnice si de siguranta a muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina de internet www.teknos.com. Toate marcele comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor afiliate.