

SILORA D

Chit rapid

Chit rapid, gata de utilizare, pe baza de apa.

Se foloseste pentru reparatii mici, cum ar fi umplerea zonelor de capete de cuie pe suprafete din lemn in spatii interioare uscate, de exemplu pe usi si mobilier.

SILORA D se usuca rapid si ofera o suprafata foarte neteda.

DATE TEHNICE

Tip produs	Chit rapid gata de utilizare, pe baza de apa.
Utilizare	Reparatii mici pe suprafete interioare din lemn, de exemplu umplerea zonelor de capete de cuie pe usi si mobilier.
Proprietati speciale	Se usuca rapid si ofera o suprafata foarte neteda.
Aprobari	Produsul are aprobare CE. Informatii suplimentare: vezi sectiunea Marcaj CE.
Solide	Aproximativ 82% din greutate.
Grosime strat	0 - 2 mm.
Compusi organici volatili (VOC)	Produsul nu este inclus in directiva UE privind VOC.
Dimensiune particule	Max. 0,03 mm.
Densitate	1,8 g/ml.
Timp de uscare	La +23°C si umiditate relativa 50%: aproximativ 1 ora/mm, in functie de grosimea stratului. Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede.
Curatare	Apa.
Culori	Alb.
Ambalaje	0,2 L. Disponibilitatea poate varia in functie de tara.
Marcaje de siguranta	Vezi fisa cu date de securitate.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele noi de praf si murdarie. Spalati suprafetele vopsite anterior cu detergentul pentru vopsea RENSA SUPER. Matuiti suprafetele dure sau lucioase prin slefuire, apoi indepartati praful. Suporturile fragile si suprafetele din lemn sau metal netratate trebuie grunduite inainte de aplicarea chitului.
Aplicare	Aplicati chitul cu spaclul. Numarul de straturi depinde de rugozitatea suprafetei. Chitul uscat poate fi vopsit sau tapetat. Inainte de tapetare, suprafetele chituite trebuie grunduite cu adeziv. Se recomanda folosirea unei masti de protectie pentru ochi si fata la slefuirea chitului.
Conditii de aplicare	Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata. Temperatura aerului, a suprafetei si a chitului trebuie sa fie peste +5°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80% in timpul aplicarii si uscarii.
Depozitare	A se pastra intr-un loc racoros. A se feri de inghet. Stabilitate la depozitare: 1 an in ambalaj nedeschis.

MARCAJ CE

CE	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Materiale de finisare pentru placi de gips-carton. Utilizare la interior. Aplicare manuala.	
Aderenta	> 0,35 MPa
Reactie la foc	B-s1, d0

INFORMATII SUPLIMENTARE

Informatiile din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Valorile sunt orientative si depind, de exemplu, de culoare si luciu. Deoarece nu avem control asupra conditiilor de utilizare si aplicare, raspundem numai pentru calitatea produsului si garantam ca acesta corespunde controlului nostru de calitate. Nu acceptam raspunderea pentru pierderi sau daune rezultate din aplicarea produsului contrar instructiunilor sau utilizarii prevazute. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice, fiselor cu date de securitate si fiselor de sistem sunt disponibile pe pagina noastra www.teknos.com.