

TEKNOWALL 05

Vopsea lavabila complet mata pentru interior

Vopsea de dispersie acrilica pe baza de apa, pentru utilizare la interior. Luciu lateral redus, consistenta bogata si putere excelenta de acoperire.

Potriva pentru pereti si tavane interioare in apartamente si birouri. TEKNOWALL 05 se poate aplica pe beton, tencuiala, glet, caramida si diferite placi de constructie. Este potrivita si pentru revopsirea suprafetelor vechi vopsite cu vopsele alchidice sau de dispersie.



DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificari	Clasificare M1, Nordic Ecolabel, Finnish Key Flag
Domenii de utilizare	Tavane, pereti interiori
Substante solide	Aprox. 39% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita VOC UE (cat. A/a): 30 g/l. VOC produs: max. 30 g/l.
Consum practic	Suprafata vopsita anterior: 7 - 10 mp/l. Glet si placa din fibre de lemn: 6 - 8 mp/l. Beton si suprafata tencuita: 5 - 7 mp/l.
Culori	Baze de nuanzare 1 (alb) si 3, care pot fi nuanzate pentru a obtine culorile din paletarul Interior Colour Card. Nuante gata preparate: NCS S 0500-N. NCS S 0502-Y.
Sistem de nuanzare	Teknomix
Luciu (60°)	Complet mat
Diluant	Apa
Densitate	Aprox. 1,4 g/ml
Depozitare	A se feri de inghet.
Ambalaje	Baze 1 si 3: 2,7 l, 9 l. NCS S 0500-N si NCS S 0502-Y: 10 l.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele noi de praf si murdarie. Spalati suprafetele vopsite anterior cu solutia de curatare RENSA SUPER. Matuiti suprafetele dure sau lucioase prin slefuire si apoi indepartati praful. Indepartati complet vopseaua veche de pe suprafetele vopsite cu vopsea pe baza de clei sau var. Pentru netezirea neregularitatilor suprafetei, alegeti un glet potrivit din seria TEKNOSPRO. Gletul uscat se slefuieste si se indeparteaza praful.
------------------------------	---

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Grunduire	Grunduiti suprafetele din beton, tencuiala, glet, caramida, PAL, placi de gips-carton si placi din fibre cu grundul TEKNOPRIMER 03. Suprafetele din otel se grunduiesc cu vopseaua anticoroziva FERREX AQUA.
Metoda de aplicare	Pensula, rola, pulverizare
Aplicare	Amestecati bine inainte de utilizare. Aplicati o data sau de doua ori cu pensula, rola sau prin pulverizare. Dimensiune potrivita duza airless: 0,017 - 0,021".
Conditii de aplicare	Suprafata de tratat trebuie sa fie uscata. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +5°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%. Ventilatia buna in timpul aplicarii si uscarii accelereaza procesul de uscare.
Diluare	Produsul se dilueaza cu apa, daca este necesar.
Timp de uscare	+23°C / 50% RH - fara praaf: 1/2 h - reacoperire: 1 h Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede.
Rezistenta	Rezistenta la uzura a suprafetei vopsite este buna. Rezistenta la frecare umeda: clasa 1, conform EN 13300 (ISO 11998).
Curatare	Apa calda si solutie de curatare pentru pensule RENZA BRUSH. Spalati uneltele imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie	Consultati fisa cu date de securitate. PROPRIETATI CHIMICE SI SIGURANTA Produsul nu este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008. Masuri de precautie recomandate la utilizarea produsului: Evitati contactul inutil cu pielea. Folositi imbracaminte de lucru pentru protectie impotriva stropilor de vopsea. Folositi protectie pentru ochi impotriva stropilor de vopsea. In timpul aplicarii prin pulverizare, evitati inhalarea cettii de pulverizare. Folositi masca de protectie, filtru tip A P. Mai multe informatii si fisa cu date de securitate: pagina produsului www.teknos.com
---	--

INFORMATII SUPLIMENTARE

Instructiuni de intretinere

Formarea finala a peliculei dureaza aproximativ 4 saptamani in conditii normale, dupa care se atinge durabilitatea si duritatea finala. Inainte de aceasta perioada, suprafata trebuie tratata cu grija.

Suprafata poate fi curatata prin stergere cu un detergent neutru (pH 6 - 8). Detergentul si murdaria se indeparteaza prin stergere si/sau clatirea suprafetei cu apa curata. Pentru curatare folositi o laveta, un burete moale sau un material similar. Evitati perierea aspra sau abraziunea puternica. Respectati instructiunile de diluare si celelalte instructiuni ale producatorului detergentului atunci cand folositi detergenti.

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practice. Informatiile sunt neangajante si nu putem accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului nostru; in consecinta, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa potrivirea produselor noastre pentru scopurile si metodele specifice de aplicare in conditiile reale de lucru. Raspunderea noastra acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Aceasta implica faptul ca utilizatorul detine suficiente cunostinte pentru utilizarea corecta a produsului din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice Teknos si ale fiselor cu date de securitate sunt disponibile pe pagina noastra www.teknos.com. Toate marcele comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor afiliate.