

NORDICA PRIMER

Grund

Grund pe baza de apa, acrilic ranforsat cu alchid, pentru suprafete din lemn la exterior. Produsul a primit dreptul de utilizare a etichetei ecologice Nordic Ecolabel, "The Swan".

Utilizare: Pereti, usi si alte suprafete din lemn la exterior, atunci cand urmeaza sa fie acoperite cu vopsele acrilice, alchidice sau pe baza de ulei.

Atunci cand se utilizeaza un strat final cu eticheta Nordic Ecolabel impreuna cu acest grund, intregul sistem de vopsire va avea aprobare Nordic Ecolabel.

DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificari	Nordic Ecolabel, Finnish Key Flag
Domenii de aplicare	Perete exterior
Substrat recomandat	Lemn fin taiat, lemn rindeluit
Continut de solide	Aprox. 33% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita VOC UE (cat. A/d): 130 g/l. VOC produs: max. 130 g/l.
Randament practic	6 - 10 mp/l, in functie de suprafata.
Culori	Alb si baza de nuanzare 3. Se poate nuanza pentru obtinerea nuantelor din paletarul Exterior Colour Card. Acuratetea culorii nu este completa.
Sistem de nuanzare	Teknomix
Luciu (60°)	Complet mat
Diluant	Apa
Densitate	Aprox. 1,3 g/ml
Depozitare	A se feri de inghet.
Ambalaje	Alb si baza de nuanzare 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Disponibilitatea variaza in functie de tara.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	<p>Suprafetele nevopsite se curata de fibre de lemn desprinse, murdarie si praf. Daca este necesar, utilizati agentul de curatare pentru fatade RENSA FACADE.</p> <p>Suprafetele din lemn vopsite anterior, curatate de vopsea slab aderenta, fibre de lemn desprinse si alte impuritati, se spala, daca este necesar, cu agentul de curatare pentru fatade RENSA FACADE. Partile din lemn aflate in stare proasta se inlocuiesc cu altele noi.</p> <p>NORDICA PRIMER se aplica numai pe lemn curat, pregatit conform instructiunilor de pregatire a suprafetei de mai sus, nu peste vopsea veche.</p>
Grunduire	<p>Acoperiti suprafata din lemn netratata cu produs incolor de protectie a lemnului din seria WOODDEX. Lasati sa se usuce timp de o zi.</p>
Metoda de aplicare	<p>Pensula, bidinea, pulverizare</p>
Aplicare	<p>Amestecati bine inainte de utilizare. Daca vopseaua se aplica prin pulverizare, suprafata trebuie finisata cu pensula pentru a asigura aderenta.</p>
Conditii de aplicare	<p>Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata. Continutul de umiditate al lemnului trebuie sa fie sub 20%. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului ambiental, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +5°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%.</p>
Timp de uscare - uscat la atingere - reaplicabil	<p>+23°C / 50% UR 2 h 6 h Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede.</p>
Strat final si straturi finale potrivite	<p>Vopsele Teknos pentru suprafete din lemn la exterior. Aplicarea stratului final se face conform instructiunilor vopselei respective.</p>
Curatare	<p>Apa calda si RENSA BRUSH, agent de curatare pentru pensule. Spalati echipamentul imediat dupa utilizare.</p>

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie

Consultati fisa cu date de securitate.

PROPRIETATI CHIMICE SI SIGURANTA

Produsul nu este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008.

Masuri de siguranta recomandate la utilizarea produsului:

Evitati contactul inutil cu pielea. Folositi imbracaminte de lucru pentru protectie impotriva stropilor de vopsea.

Folositi protectie pentru ochi impotriva stropilor de vopsea.

In timpul aplicarii prin pulverizare, evitati inhalarea cettii de pulverizare. Utilizati masca de protectie, filtru tip A P.

Mai multe informatii si fisa cu date de securitate: pagina produsului, www.teknos.com

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practice. Informatiile nu sunt obligatorii, iar Teknos nu poate accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului sau. Prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa adecvarea produselor pentru scopurile si metodele de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea Teknos acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Aceasta presupune ca utilizatorul detine cunostinte suficiente pentru utilizarea corecta a produsului, din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina de internet www.teknos.com. Toate marcile comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor sale afiliate.