

WOODEX PREMIUM

Lazura pentru lemn cu durabilitate indelungata

Lazura transparenta pe baza de apa pentru lemn, pentru utilizare la exterior. WOODEX PREMIUM, lazura pentru lemn cu durabilitate indelungata, este conceputa pentru protectie superioara impotriva conditiilor meteorologice, prelungind intervalul de intretinere de pana la doua sau trei ori mai mult in comparatie cu produsele conventionale de lazurare a lemnului.

Este usor de aplicat - fara scurgeri sau urme de curgere.

Protejeaza suprafetele din lemn impotriva umezelii, murdaririi si, atunci cand este nuantata, impotriva radiatiilor UV ale soarelui. Poate fi nuantata in culorile translucide Teknos.

Utilizare: lemn nou nevopsit si lemn tratat anterior cu lazura pentru lemn, de exemplu pereti, usi, rame de ferestre, garduri si stalpi. Recomandata in special pentru suprafete din busteni.

Nu se recomanda utilizarea WOODEX PREMIUM nenuantat, deoarece nuantarea protejeaza lemnul impotriva incaruntirii cauzate de radiatiile UV ale soarelui.

DATE TEHNICE

Domenii de aplicare	Usi exterioare, garduri, pereti exteriori, ferestre
Substrat recomandat	Lemn fin taiat, bustean, lemn rindeluit, lemn, lazura pentru lemn
Continut de solide	Aprox. 23% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita VOC UE (cat. A/e): 130 g/l. VOC produs: max. 130 g/l.
Randament practic	Lemn taiat: 5 - 8 m ² /l. Lemn rindeluit si bustean: 8 - 12 m ² /l.
Culori	Incolor, pentru nuantare in nuante translucide. Culoarea finala va fi vizibila dupa uscarea suprafetei.
Sistem de nuantare	Teknomix
Luciu (60°)	Mat
Densitate	Aprox. 1 g/ml
Depozitare	A se feri de inghet.
Ambalaje	0,9 l, 2,7 l, 9 l. Disponibilitatea poate varia in functie de tara.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	<p>Indepartati toate materialele desprinse, murdaria si praful cu perie de sarma, perie de frecat sau racleta.</p> <p>Acoperiti suprafata din lemn netratata cu produs incolor de protectie a lemnului din seria WOODEX. Lasati sa se usuce timp de o zi.</p> <p>Spalati suprafetele murdare si/sau mucegaite cu RENZA FACADE, agent de curatare pentru fatade. Clatiti bine suprafetele cu apa si lasati sa se usuce.</p>
Metoda de aplicare	Pensula, pulverizare
Aplicare	<p>Amestecati bine inainte de utilizare. Rezervati o cantitate suficienta de lazura in acelasi recipient pentru fiecare suprafata uniforma, pentru a evita diferentele de culoare. Lazura trebuie amestecata din cand in cand si in timpul lucrului.</p> <p>Acoperiti lemnul netratat de doua ori cu WOODEX PREMIUM pentru a obtine un interval de intretinere mai lung. Lazura se aplica uniform si continuu pe intreaga lungime a grinzii sau a elementului din lemn, pentru a evita punctele de reluare. Tratati capetele fibrei cu atentie speciala. Aplicarea cu pensula este recomandata pentru primul strat. Cand se utilizeaza pulverizarea, suprafata se finiseaza prin netezire cu pensula.</p> <p>Nu recomandam utilizarea produsului nenuantat.</p> <p>Vopsirea de intretinere a suprafetelor din lemn tratate cu WOODEX PREMIUM se poate face cu lazurile pentru lemn pe baza de apa Teknos, precum si cu vopsele pentru case.</p> <p>Nu este potrivita pentru utilizare in sere, rasadnite sau adaposturi pentru animale.</p>
Conditii de aplicare	Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata. Umiditatea lemnului trebuie sa fie sub 20%. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului ambiental, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +5°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%. Evitati aplicarea in lumina directa a soarelui.
Timp de uscare	+23°C / 50% umiditate relativa - reaplicabil: 2 h Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede.
Rezistenta	Rezistenta la intemperii: excelenta.
Curatare	Apa calda si RENZA BRUSH, agent de curatare pentru pensule. Spalati echipamentul imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie	Consultati fisa cu date de securitate.
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finlanda Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Informatiile nu sunt obligatorii, iar Teknos nu poate accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului sau. Prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa adecvarea produselor pentru scopurile si metodele de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea Teknos acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Aceasta presupune ca utilizatorul detine cunostinte suficiente pentru utilizarea corecta a produsului, din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si ale fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina de internet www.teknos.com. Toate marcile comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor sale afiliate.