

HELO SOLANA WAX

Ceara mata pentru busteni si lemn interior

HELO SOLANA WAX este un agent de protectie pe baza de apa pentru suprafete din lemn. Protejeaza eficient lemnul impotriva decolorarii cauzate de radiatiile UV. Formeaza o suprafata cu aspect natural, care respinge murdaria si apa. Protejeaza lemnul impotriva ingalbenirii normale. Finisaj: mat.

Utilizare: tratarea suprafetelor din lemn in spatii interioare uscate. Pentru pereti din busteni si lambriu, tavane lambrisate, profile decorative si usi interioare. HELO SOLANA WAX este potrivit pentru suprafete din lemn netratate sau tratate anterior cu ceara pentru lemn.



DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificare	Clasificare M1, Finnish Key Flag
Domenii de aplicare	Tavane, usi interioare, pereti interiori, profile decorative, panouri, usi
Continut solid	Aprox. 26% in volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita UE VOC (cat. A/e): 130 g/l. VOC produs: max. 130 g/l.
Randament practic	10-14 mp/l aplicat o data cu pensula, echivalent cu aprox. 15-20 um pelicula uscata.
Culori	Incolor. Poate fi nuantat in nuante translucide.
Sistem de nuantare	Teknomix
Luciu (60°)	Mat
Depozitare	A se pastra bine inchis si la rece. A se feri de inghet.
Ambalaje	0,9 L, 2,7 L, 9 L

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele noi de praf si murdarie. Spalati suprafetele tratate anterior cu ceara pentru lemn cu RENSA SUPER. Daca suprafata din lemn a fost lacuita sau uleoasa anterior, compatibilitatea HELO SOLANA WAX trebuie verificata printr-o aplicare de test. Indepartati complet straturile vechi de vopsea sau lac.
Metoda de aplicare	Pensula, laveta, burete, pulverizare

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicare	Amestecati bine inainte de utilizare. Produsul nuanat trebuie amestecat si in timpul aplicarii, daca este necesar. Aplicati o data sau de doua ori. Aplicati HELO SOLANA WAX cu pensula din fibre sintetice, burete, laveta sau prin pulverizare. Dimensiune potrivita duza airless: 0,013-0,017 inch. Pentru protectie eficienta impotriva radiatiilor UV, aplicati doua straturi. Intensitatea nuantei si absorbtia produsului in suprafata din lemn trebuie verificate printr-o aplicare de test atunci cand se foloseste produs nuanat. Proprietatile de absorbtie ale suprafetei si tratamentele anterioare pot influenta nuanta.
Conditii de aplicare	Suprafata de tratat trebuie sa fie uscata. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului ambiental, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +10°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%. Ventilatia buna in timpul aplicarii si uscarii accelereaza procesul de uscare.
Diluare	Nediluat.
Timp de uscare	+23°C / 50% RH - fara praf: 1/2 h - reacoperire: 1 h Uscarea va fi mai lenta in conditii reci si/sau umede.
Curatare	Apa calda si RENZA BRUSH. Spalati uneltele imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie	Consultati fisa cu date de securitate.
----------------------------------	--

INFORMATII SUPLIMENTARE

Instructiuni de intretinere	Formarea finala a peliculei dureaza aproximativ 3 saptamani in conditii normale, dupa care se obtin duritatea si rezistenta finala. Inainte de aceasta perioada, suprafata trebuie tratata cu grija. Suprafata poate fi curatata prin stergere cu detergent neutru (pH 6-8). Detergentul si murdaria se indeparteaza prin stergere si/sau clatire cu apa curata. Folositi o laveta, burete moale sau similar pentru curatare. Evitati periile aspre sau abraziunea puternica. Respectati diluarea si celelalte instructiuni ale producatorului detergentului.
-----------------------------	---

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experiente practice. Informatiile nu sunt obligatorii, iar Teknos nu poate accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului sau. Utilizatorul nu este scutit de obligatia de a testa adecvarea produsului pentru scopul si metoda de aplicare in conditiile reale de lucru. Raspunderea acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si fiselor cu date de securitate sunt disponibile pe www.teknos.com. Toate marcele afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor afiliate.