

NATURA 40

Lac semilucios pentru interior

NATURA 40 este un lac acrilic pe baza de apa, care contine un absorbant UV eficient. Are o intindere buna, se usuca rapid, este aproape fara miros si nu ingalbeneste. Dupa uscare, pelicula de lac rezista la spalare si abraziune. Finisaj: semilucios.

Produsul este clasificat in grupa M1 pentru emisii ale materialelor de constructii.

NATURA 40 este potrivit pentru utilizare pe elemente interioare din lemn, precum pereti, tavane, lambriuri si pereti interiori din busteni. Nu este potrivit pentru lacuirea mobilierului sau a pardoselilor.

DATE TEHNICE

Tip produs	Lac acrilic pe baza de apa pentru interior, cu absorbant UV eficient.
Substante solide	Aproximativ 25% din volum.
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita UE VOC (cat. A/e): 130 g/l. VOC produs: max. 130 g/l.
Consum practic	8 - 14 mp/l.
Densitate	Aproximativ 1,0 g/ml.
Timp de uscare	+23°C, umiditate relativa 50%: fara praf dupa 1/2 ora; se poate relucii dupa 1 ora; potrivit pentru utilizare dupa 8 ore.
Duritate finala	Lacul atinge duritatea finala dupa aproximativ 2 - 3 saptamani. Uscarea este mai lenta in conditii reci si/sau umede.
Diluant	Apa.
Curatare unelte	Apa si detergent sintetic.
Finisaj	Semilucios.
Culoare	Incolor. Lacul este inclus in sistemul de nuanzare Teknomix.
Ambalaje	0,9 L, 2,7 L, 9 L. Disponibilitatea poate varia in functie de tara.
Marcaje de siguranta	Consultati fisa cu date de securitate.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele prin spalare cu RENSA SUPER, prin slefuire sau periere. Curatati straturile vechi de lac intacte de grasime si murdarie si matuiti-le. Daca stratul vechi de lac este degradat sau se exfoliaza, indepartati-l complet prin slefuire. Straturile vechi de lac pot fi indepartate si cu decapant si racleta, apoi suprafata se slefuieste.
Lacuire	Amestecati bine lacul pana la fundul recipientului inainte de utilizare. Pentru grunduire, diluati NATURA 40 cu pana la 15% apa. Aplicati cu pensula pentru lac de 3 - 4 inch, prin pulverizare conventionala sau airless. Vascozitate pentru pulverizare: 25 - 40 s, DIN 4. Duze airless: 0,009 - 0,015 inch.
Straturi recomandate	Dupa uscarea primului strat, suprafata poate fi slefuita usor pentru indepartarea fibrelor de lemn ridicate. Pentru al doilea strat folositi lac nediluat. Pentru un finisaj foarte fin si durabil, aplicati trei straturi si slefuiti cu grija inaintea stratului final.
Conditii de aplicare	In timpul lacuirii si uscarii, temperatura aerului, a suprafetei si a lacului trebuie sa fie peste +10°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%.
Depozitare	A se feri de inghet.

INFORMATII SUPLIMENTARE

Informatiile din aceasta fisa tehnica se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Valorile sunt orientative si depind, de exemplu, de culoare si luciu. Deoarece producatorul nu poate controla conditiile de utilizare si aplicare, raspunderea este limitata la calitatea produsului si la conformitatea acestuia cu controlul de calitate. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice, fiselor cu date de securitate si fiselor de sistem sunt disponibile pe pagina www.teknos.com.