

HELO AQUA 5

Lac pentru suprafete din lemn

HELO AQUA 5 este un lac pe baza de apa, complet mat, care evidentiaza aspectul natural al lemnului. Contine protectie UV. Recomandat pentru suprafete din lemn la interior si exterior.

Utilizare: usi, ferestre si mobilier din lemn la interior si exterior. Pardoseli din scandura, scari, panouri de perete si tavan din lemn la interior. Produsul indeplineste cerintele standardului de siguranta pentru jucarii EN 71-3:2019 privind limitele de migrare ale elementelor chimice.



DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificari	Clasificare M1, EN 71-3:2019, Finnish Key Flag
Domenii de aplicare	Usi, mobilier, panouri, scari, ferestre, pardoseli din scandura
Suport recomandat	Lemn rindeluit, furnir, lemn
Substanta solida	Aprox. 32% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita UE VOC (cat. A/i): 140 g/l. VOC produs: max. 140 g/l.
Randament practic	7 - 10 mp/l
Culori	Incolor. Poate fi nuantat in nuante translucide.
Sistem de nuantare	Teknomix
Luciu (60°)	Complet mat
Diluant	Apa
Depozitare	A se feri de inghet.
Ambalaje	0,45 l, 0,9 l, 2,7 l

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Suprafata din lemn trebuie sa fie uscata, slefuita cu atentie si curatata de praf si alte impuritati.
Metoda de aplicare	Pensula, spaclu, pulverizare. Dimensiune duza pentru pulverizare airless: 0,009 - 0,015".

Aplicare	<p>Amestecati bine atat inainte de utilizare, cat si intre aplicari, dar aveti grija sa nu introduceti aer in produs.</p> <p>Aplicati mai intai un strat subtire de lac HELO AQUA 5 cu pensula si lasati sa se usuce cel putin o ora. Slefuiti suprafata si indepartati cu atentie tot praful rezultat. Aplicati al doilea strat de lac si lasati sa se usuce aproximativ 3 ore inainte de aplicarea celui de-al treilea strat, daca este necesar.</p> <p>Pardoseli din scandura netratate: Grunduiti cu HELO AQUA 80 diluat 15%, folosind pensula sau spaclul. Slefuiti intermediar, daca este necesar, si finisati cu 2-3 straturi de HELO AQUA 5 diluat 10%, folosind pensula sau spaclul. Intindeti lacul in directia modelului si a fibrei lemnului.</p> <p>Pardoseli din scandura lacuite anterior: Se recomanda slefuirea suprafetei pana la lemn curat si urmarea instructiunilor pentru pardoseli netratate. Daca lacul vechi este in stare buna, HELO AQUA 5 poate fi aplicat dupa slefuire intermediara (hartie abraziva nr. 100-150), conform instructiunilor de mai sus. In acest caz, aderența trebuie testata pe o zona mica.</p>
Conditii de aplicare	In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului ambiental, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +10°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%.
Timp de uscare	+23°C / 50% RH - fara praful: 1 - 3 h - reacoperire: 1 - 3 h - uscat pentru utilizare: suprafetele pot fi date in folosinta la 24 de ore dupa aplicarea ultimului strat. Lacul atinge duritatea finala in 1 - 2 saptamani. Se va evita abraziunea puternica timp de 2 saptamani dupa tratament.
Rezistenta	Rezistenta la lumina: buna. Contine protectie UV, nu ingalbeneste. Nota: Pentru obiectele de exterior se recomanda lac nuanțat si evitarea utilizarii pe suprafete orizontale.
Curatare	Apa calda si RENZA BRUSH. Spalati uneltele imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie	Consultati fisa cu date de securitate.
---	--

INFORMATII SUPLIMENTARE

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experiente practice. Informatiile nu sunt obligatorii si nu putem accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru care nu se afla sub controlul nostru. Prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este eliberat de obligatia de a testa potrivirea produselor noastre pentru scopurile si metodele de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea noastra acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Acest lucru implica faptul ca utilizatorul detine cunostintele necesare pentru utilizarea corecta a produsului din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina noastra www.teknos.com. Toate marcele comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor afiliate.