

FUTURA AQUA PRIMER

Vopsea grund

Grund de aderenta durabil, pe baza de apa, complet mat, pe baza de alchid. Pentru suprafete din lemn la interior si exterior, precum si pentru suprafete metalice zincate, galvanizate si metalice vopsite anterior la interior. Proprietati ideale de aplicare.



Potrivit la interior ca grund de aderenta pentru suprafete din lemn si placi de constructie, precum si pentru suprafete metalice care nu ruginesc: usi, cercevele de ferestre, dulapuri, profile, panouri, tavane lambrisate, conducte de aer, radiatoare si sisteme de tevi.

La interior, FUTURA AQUA PRIMER este potrivit si pentru grunduirea suprafetelor din tencuiala si glet atunci cand suportul trebuie sa fie deosebit de durabil si neted: glafuri si ancadramente de ferestre, precum si suprafete de perete in obiective speciale, de exemplu case ale scarilor.

La exterior, FUTURA AQUA PRIMER este potrivit pentru grunduirea cercevelor de ferestre din lemn, usilor, balustradelor de balcon, mobilierului de gradina etc. Produsul indeplineste cerintele standardului de siguranta pentru jucarii EN 71-3:2013 + A3:2018 privind limitele de migrare ale elementelor chimice.

DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificare	EN 71-3, clasificare M1, Finnish Key Flag
Domenii de aplicare	Usi, mobilier, ferestre, mobilier de gradina
Suport recomandat	Metal, lemn
Substante solide	Aprox. 40% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita UE VOC (cat A/d): 130 g/l. VOC produs: max. 130 g/l. Valoare limita UE VOC (cat A/i): 140 g/l. VOC produs: max. 140 g/l.
Randament practic	8 - 10 mp/l.
Culori	Alb si baza de vopsea 3. Poate fi nuantat pentru obtinerea nuantelor din paletarul Interior Colour Card. Acuratetea culorii nu este completa.
Sistem de nuantare	Teknomix
Luciu (60°)	Complet mat
Diluant	Apa
Densitate	Aprox. 1,3 g/ml
Depozitare	A se feri de inghet.
Ambalaje	Alb: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l. Baza de vopsea 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.

INSTRUCIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele noi de praf si murdarie. Spalati suprafetele vopsite anterior cu detergentul pentru vopsea RENSA SUPER. Matuiti suprafetele dure sau lucioase prin slefuire si indepartati apoi praful. Neteziti eventualele neregularitati ale suprafetei cu gletul pentru tamplarie SILORA A.
Metoda de aplicare	Pensula pentru lac, rola mohair, pad de vopsire, pulverizare.
Aplicare	Amestecati bine inainte de utilizare. Aplicati vopseaua o data sau de doua ori cu pensula pentru lac, rola mohair, pad de vopsire sau pulverizare. Cand se vopseste o suprafata neteda, de exemplu o usa plana, urmele lasate de rola pot fi netezite cu pad de vopsire sau cu pensula pentru lac. Dimensiune potrivita duza airless: 0,011 - 0,013".
Conditii de aplicare	Suprafata care urmeaza sa fie tratata trebuie sa fie uscata. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +10°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%. Uscarea este mai rapida la umiditate scazuta si/sau peste +21°C. Aplicarea va fi mai usoara daca aerul este umidificat si/sau temperatura este redusa in spatiul de lucru. Ventilarea dupa vopsire accelereaza uscarea.
Diluare	Diluati produsul cu apa 5 - 15% din volum, atunci cand este necesar.
Timp de uscare	+23°C / 50% RH: fara praf dupa 1 h; se poate reacoperi dupa 6 h. Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede.
Curatare	Apa calda si detergent pentru pensule RENSA BRUSH. Spalati echipamentul imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie	Consultati fisa cu date de securitate.
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Informatiile nu sunt obligatorii si nu putem accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului nostru. Prin urmare, cumparatorul sau utilizatorul nu este scutit de obligatia de a testa adecvarea produselor pentru scopuri si metode de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea noastra acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor furnizate de Teknos. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si fiselor cu date de securitate Teknos sunt disponibile pe pagina noastra www.teknos.com. Toate marcele comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor sale afiliate.