

FUTURA AQUA 90

Vopsea lucioasa pentru lemn si metal



Vopsea durabila pe baza de apa si uretan-alchid, pentru mobilier fix si detasabil la interior si exterior. Proprietati foarte bune de aplicare. Rezistenta excelenta la zgarieturi si uzura. Suprafata vopsita este usor de curatat. Finisaj: lucios.

La interior, FUTURA AQUA 90 este potrivita pentru suprafete din lemn, metal si placi de constructie grunduite sau vopsite anterior cu vopsea alchidica: usi, cercevele de ferestre, dulapuri, profile, panouri, tavane lambrisate, conducte de aer, balustrade interioare, radiatoare si sisteme de tevi.

La exterior, FUTURA AQUA 90 este potrivita pentru vopsirea ferestrelor, usilor si mobilierului de gradina grunduite. La interior, poate fi folosita si pe suprafete de tencuiala si glet grunduite cu FUTURA AQUA PRIMER, de exemplu pervazuri, ancadramente si suprafete de perete in obiective speciale, precum casele scarilor.

Produsul indeplineste cerintele standardului de siguranta pentru jucarii EN 71-3:2019 privind limitele de migrare ale elementelor chimice.

DATE TEHNICE

Certificate, aprobari si clasificare	EN 71-3, clasificare M1, Finnish Key Flag
Domenii de aplicare	Usi, mobilier, mobilier de gradina, profile, ferestre
Support recomandat	Metal, lemn
Substanta solida	Aprox. 40% din volum
Compusi organici volatili (VOC)	Valoare limita UE VOC (cat A/d): 130 g/l. VOC produs: max. 130 g/l.
Randament practic	8-10 mp/l.
Culori	Baze de nuanzare 1 (alb) si 3, care pot fi nuanzate pentru obtinerea nuantelor din paletarul Interior Colour Card.
Sistem de nuanzare	Teknomix
Luciu (60°)	Lucios
Diluant	Apa.
Densitate	Aprox. 1,2 g/ml
Depozitare	A se feri de inghet.
Ambalaje	Baze 1 si 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Pregatirea suprafetei	Curatati suprafetele noi de praf si murdarie. Spalati suprafetele vopsite anterior cu detergent RENSA SUPER. Matuiti suprafetele dure sau lucioase prin sleuire si indepartati praful. Neteziti neregularitatile suprafetei cu glet pentru tamplarie SILORA A.
Grunduire	Suprafetele din lemn, placi din fibre de lemn si placi de constructie, precum si suprafetele metalice galvanizate, se grunduiesc cu grund de aderenta FUTURA AQUA PRIMER. Suprafetele din otel care ruginesc, precum si suprafetele din aluminiu si cupru, se grunduiesc cu vopsea anticoroziva FERREX AQUA.
Metoda de aplicare	Pensula pentru lac, rola mohair, pad de vopsire, pulverizare

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Aplicare	Amestecati bine vopseaua inainte de utilizare. Aplicati vopseaua o data sau de doua ori cu pensula pentru lac, rola mohair, pad de vopsire sau prin pulverizare. La vopsirea unei suprafete netede, de exemplu o usa plana, urmele lasate de rola pot fi netezite cu pad de vopsire sau cu pensula pentru lac. Dimensiune potrivita duza airless: 0,011-0,013".
Conditii de aplicare	Suprafata de tratat trebuie sa fie uscata. In timpul aplicarii si uscarii, temperatura aerului, a suprafetei si a produsului trebuie sa fie peste +10°C, iar umiditatea relativa a aerului sub 80%. Uscarea este mai rapida la umiditate scazuta si/sau peste +21°C. Aplicarea va fi mai usoara daca aerul este umidificat si/sau temperatura este scazuta in spatiul de lucru. Ventilatia dupa vopsire accelereaza uscarea.
Diluare	Diluati produsul cu apa 5-15% din volum, daca este necesar.
Timp de uscare	+23°C / 50% RH - fara praaf: 1 h - reacoperire: 6 h - uscare in profunzime: 2-3 zile Procesul de uscare va fi mai lent in conditii reci si/sau umede. Produsul obtine duritatea si rezistenta finala in conditii normale dupa aproximativ 1 luna.
Curatare	Apa calda si detergent RENZA BRUSH. Spalati echipamentul imediat dupa utilizare.

SANATATE SI SIGURANTA

Masuri de siguranta si precautie	Consultati fisa cu date de securitate.
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

Informatiile de mai sus sunt normative si se bazeaza pe teste de laborator si experienta practica. Informatiile nu sunt obligatorii, iar Teknos nu poate accepta raspunderea pentru rezultatele obtinute in conditii de lucru aflate in afara controlului sau. Cumparatorul sau utilizatorul nu este scutit de obligatia de a testa potrivirea produselor pentru scopuri si metode de aplicare specifice, in conditiile reale de aplicare. Raspunderea acopera numai daunele cauzate direct de defecte ale produselor livrate de Teknos. Aceasta presupune ca utilizatorul are cunostinte suficiente pentru folosirea corecta a produsului din punct de vedere tehnic si al sigurantei muncii. Cele mai recente versiuni ale fiselor tehnice si fiselor cu date de securitate sunt disponibile pe www.teknos.com. Toate marcele comerciale afisate in acest document sunt proprietatea exclusiva a Teknos Group sau a companiilor afiliate.